

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Медицинское оборудование
Шкафы оперативного тока
Системы отопления и водоснабжения
Объекты распределения электроэнергии

ВАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт M8	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °C до °C	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	95,3	Разряд: от °C до °C	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	100	Хранение: от °C до °C	-15 / 40
Вес (±3%), кг	29	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	5,5	Максимальный ток заряда, А	27
Макс. ток разряда (5сек)	950	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	10		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	330	173	215	220



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	2940	2505	2070	1866	1497	1128	720	399	289,8	193,8	108,6	49,68
1,67	2952	2472	1992	1818	1434	1050	708	390,6	289,2	191,4	106,2	48,78
1,70	2904	2421	1938	1749,6	1378,8	1008	684	376,8	280,8	189	104,4	47,94
1,75	2736	2313	1890	1566	1269	972	636	364,8	274,8	184,2	102,6	47,04
1,80	2502	2157	1812	1542	1254	966	606	360,6	271,2	181,8	100,2	45,96

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	283	258	233	183	149,8	116,6	61,8	37,1	28	17,7	9,64	5,06
1,67	274,6	250,65	226,7	179,9	144,65	109,4	60,5	36,9	27,8	17,5	9,6	5,04
1,70	268,1	245,05	222	166,2	136,6	107	59,3	36,6	27,6	17,2	9,56	5,05
1,75	253,4	234,2	215	154	127	100	57,4	36,2	27,3	17	9,53	5
1,80	232,1	220,05	208	147,4	122,8	98,2	56,3	35,8	27	16,5	9,5	4,99