

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ







Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Медицинское оборудование
Шкафы оперативного тока
Системы отопления и водоснабжения
Объекты распределения электроэнергии



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип клемм	Под болт M6	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °C до °C	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	45,5	Разряд: от °C до °C	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	47,2	Хранение: от °C до °C	-15 / 40
Вес (±3%), кг	14,6	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	9	Максимальный ток заряда, А	13,5
Макс. ток разряда (5сек)	540	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	10		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	197	165	170	170



Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	2000	1490	980	531,6	434,8	338	178	148,2	97,8	65,4	55,86	28,98
1,67	1950	1455	960	507	419	331	175	144,6	94,8	64,8	55,32	28,86
1,70	1932	1438,5	945	484,8	402,9	321	173	139,2	92,4	64,2	54,3	28,5
1,75	1880	1390	900	468,6	389,3	310	165	135,6	90,6	63	53,82	28,02
1,80	1600	1200,5	801	454,8	378,4	302	162	133,8	88,2	62,4	53,34	27,78

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	190	136,25	82,5	45	36,25	27,5	16,9	12,9	8,44	5,58	4,73	2,45
1,67	188	132,55	77,1	44	35,25	26,5	16,3	12,5	8,17	5,53	4,68	2,44
1,70	186	129,3	72,6	43,6	34,6	25,6	15,9	12	7,95	5,44	4,59	2,41
1,75	170	119	68	41,9	33,4	24,9	15,3	11,7	7,74	5,36	4,55	2,36
1,80	153	107,6	62,2	40,4	32,1	23,8	14,7	11,5	7,56	5,27	4,5	2,34